

LIMITY WYMIAROWE SZYB ZESPOLONYCH

L.p.	GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ MONOLITYCZNEJ SZYBY	MAKSYMALNA POWIERZCHNIA SZYBY ZESPOLONEJ	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ JEDNEGO BOKU SZYBY ZESPOLONEJ	SZEROKOŚĆ RAMKI DYSTANSOWEJ	KONSTRUKCJA SZYBY ZESPOLONEJ	MAKSYMALNY STOSUNEK BOKÓW	MAKSYMALNY BOK KWADRATU
	w mm	w m ²	w mm	w mm			w mm
1.	4	1,50	1500	6	4 - 6 - 4	1:6	1000
		1,80	1800	8	4 - 8 - 4		1100
		2,20	2200	10	4 - 10 - 4		1200
		2,50	2500	12	4 - 12 - 4		1300
		3,25		14	4 - 14 - 4		1400
				16	4 - 16 - 4		
				18	4 - 18 - 4		
20	4 - 20 - 4						
2.	5	1,80	1800	6	5 - 6 - 5	1:10	1300
		2,25	2200	8	5 - 8 - 5		1500
		2,75	2500	10	5 - 10 - 5		1650
		3,50	2800	12	5 - 12 - 5		1800
		4,50	3000	14	5 - 14 - 5		
				16	5 - 16 - 5		
				18	5 - 18 - 5		
20	5 - 20 - 5						
3.	6	2,00	2000	6	6 - 6 - 6	1:10	1400
		2,60	2200	8	6 - 8 - 6		1600
		3,25	2500	10	6 - 10 - 6		1800
		4,50	3000	12	6 - 12 - 6		2100
		6,80	3400	14	6 - 14 - 6		2400
				16	6 - 16 - 6		
				18	6 - 18 - 6		
20	6 - 20 - 6						
4.	8	2,25	2100	6	8 - 6 - 8	1:10	1500
		3,00	2300	8	8 - 8 - 8		1700
		4,50	3000	10	8 - 10 - 8		1900
		6,00	3400	12	8 - 12 - 8		2400
		8,50	3700	14	8 - 14 - 8		2600
		9,00	4000	16	8 - 16 - 8		
				18	8 - 18 - 8		
20	8 - 20 - 8						
10	12,00	4500	16	10 - 16 - 10			
			18	10 - 18 - 10			
			20	10 - 20 - 10			

DODATKOWE INFORMACJE:

1.	Powyższa tabela zawiera minimalne grubości szkła i ramek dystansowych dla szyb zespolonych w I strefie wiatrowej i nie uwzględnia szczególnych warunków bezpieczeństwa.
2.	Maksymalne wymiary szyby zespolonej określa się w odniesieniu do najcieńszego szkła w niej zastosowanego.
3.	Dla określenia maksymalnych wymiarów szyby zespolonej, wykonanej ze szkła laminowanego, stosuje się współczynnik wynoszący 0,63, który mnoży się przez grubość szkła laminowanego i w ten sposób uzyskuje się grubość pojedynczej, monolitycznej szyby (szkło VSG 33.1 odpowiada pojedynczemu, monolitycznemu szkłu o grubości 4 mm, a szkła od 44.1 do 44.4 odpowiadają pojedynczemu, monolitycznemu szkłu o grubości 6 mm).
4.	Limity wymiarowe stosowane dla szyb zespolonych, w których wykorzystano szkło hartowane mogą odbiegać od limitów z powyższej tabeli.
5.	Realizacje szyby zespolonej, której wymiary lub specyfikacje nie są zawarte w powyższej tabeli prosimy uzgadniać z działem zamówień firmy GLASSKON (zamowienia@glasskon.pl).